

Täferlack (seidenweiss, mattweiss, oder als V86 transparent) Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbarer Einkomponenten-Lack
Bindemittelbasis	Acrylat- / Polyurethan-Kombination
Anwendungsgebiet	Zweischichtlack (Grund- und Decklack) speziell für die Täfer-Industrie. Für Dachuntersichten geeignet.
Lieferform	
Glanzgrad	758-05 stumpfmatt 758-10..... matt Täferlack 758 ist in div. Farbtönen erhältlich
Konsistenz	Spritzfertig

Technische Daten

Verlauf	Spritzen und giessengut
Verbrauch pro m²	80 – 120 g/m ² □ ~ 9 – 12 m ² /kg
Beständigkeit gegen	Kratzengut Wasser.....gut Alkohol 50%.....beständig Lösemittelunbeständig
Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur	+18 °C
Lagerfähigkeit in gut verschlossenem Gebinde	6 Monate
Lichtechtheit	Sehr gut

Verarbeitung

Applikation	Spritzen, giessen, rollen oder streichen
Verdünnung	Bei Bedarf Leitungswasser (ca. 2- 4%)
Trocknungszeit bei 23°C/50% r.F.	Griffest..... nach ca. 20 Minuten Schleifbar nach ca. 2 Stunden FEYCO HydroTäferlack 758 enthält Wasser. Die Trocknung erfolgt durch Verdunstung des Wassers. Wenn keine forcierte Trocknung (z.B. Düsen- oder Kanaltrockner) möglich ist, verlangsamt hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknungsgeschwindigkeit.
Ueberstreichbarkeit	Der Untergrund muss Fett-, Schmutz- und Staubfrei sein. Nach leichtem anschleifen/glätten kann mit handelsüblichen wasserverdünnbaren Acryl-Emallacken überstrichen werden.

Anstricherneuerung	Schleifen und überspritzen
Anstrichentfernung	Mit METRO FIT Abbeizer
Gerätereinigung	Wegen der raschen Trocknung sind die Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Angetrocknete Farbe kann mit Reinigungsmittel S oder Aceton/Wasser-Gemisch entfernt werden.
Vorsichtsmassnahmen	Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Aufbau-Beratung

Untergrund	Holz mit Korn 150-180 schleifen.	
Klarlackierung	1 x Alpocryl UV Walzgrund 63936 farblos	30gr./m ²
	UV Härtung / Zwischenschliff	
	1 x FEYCO Hydro Täferlack 758	80 – 120gr./m ²
	oder	
	2 x FEYCO Hydro Täferlack 758 mit Zwischenschliff	80 – 120gr./m ²

Sicherheitsdaten

Sicherheitsdatenblatt	Bei Anwendung dieses Produktes bitten wir Sie, unser Sicherheitsdatenblatt Nr. 758000 anzufordern
Flammpunkt	nicht messbar (über 100°C)
RID/ADR-Klassifikation	kein Gefahrgut nach RID/ADR
Giftklasse	giftklassefrei / BAG T Nr. 619000
VVS-Entsorgungscode	1610
VOC-Gehalt	ca. 5%