

# Unsere Sortierungsvorschriften für Hobelwaren

## Nordische Fichte

- IIA/IIB Qualität:** Beste Qualität der nord. Fichte. Gesund- und kleinastig, gemischt mit etwas groberen Aesten, jedoch ohne Flickäste, ohne Ausfalläste, ohne Markstreifen, blank- und rissfrei. einseitig verwachsene kleine Schwarzäste, leichter Buchs, vereinzelt vorkommende Markstreifen, kleinere Harzgallen, nicht durchgehende Herzrisse und kleine Endrisse, leicht angerissene Kantenrisse toleriert.
- III Qualität:** Geduldet sind Buchs, Harzgallen, Markstreifen, mässige Farbfehler, leichte Hobelfehler, grobe Aeste, Durchfalläste mit Melser-Zapfen geflickt, Schwarzäste, mässige Flächen- und Endrisse
- IIA-III Qualität:** Beinhaltet alle Qualitätsmerkmale der Qualitäten IIA und IIB, jedoch etwas III. Klasse mitgehend, aber keine IV. Klasse.

## Nordische Föhre

- IIA Qualität:** Rustikales Erscheinungsbild, praktisch gesundastig, frei von Bearbeitungsfehlern
- IIB Qualität:** Markstreifen, vereinzelt Schwarzäste und kleine Endrisse toleriert
- IIA/IIA B Qualität:** Gesunde Aeste, wenig schwarze Aestchen, kleinere Markstreifen, vorkommende angesplitterte Kantenäste. Ohne Flickäste

## Einheimische Fichte

- II-II/III Qualität:** Täfer aus einheimischem Holz gefertigt. Gesund verwachsene Aeste, vereinzelt fixe schwarze Aeste. Toleriert: leichter Buchs, vereinzelt Markstreifen, anfallende kleine angerissene Kantenäste.

## Sibirische Lärche

- II-II/III Qualität:** Täfer aus sibirischem Holz gefertigt. Gesund verwachsene Aeste, vereinzelt fixe schwarze Aeste. Praktisch ohne Splint und ohne Harz.  
Toleriert: leichter Buchs, vereinzelt Markstreifen, anfallende kleine angerissene Kantenäste. Im Prinzip eine Seite splintfrei.