

## FÜR NATURBELASSENE HÖLZER

**WOOD CARE®**

**UV / Paint**



WoodCare® mit SunCare® 900

### **Wetterfeste, wasserabweisende, lasierende UV-Schutzbehandlung für Holz im Aussenbereich**

#### **WoodCare® UV**

Wetterschutzlasur für die Fixierung von SunCare® 900 bei naturbelassenen oder pigmentierten Lasuranstrichen für Holz im Aussenbereich.

**WoodCare® UV** enthält UV-Absorber und Radikalfänger, welche die Wetterbeständigkeit des Schutzanstriches stark erhöhen.



#### **WoodCare® UV**

- ✓ Für Nadel- und Laubholz im Aussenbereich
- ✓ Extra hoher UV-Schutzfaktor
- ✓ Farblos / lasierend / deckend
- ✓ Offenporig
- ✓ Vermindert Fleckenbildung (Wasserringe)
- ✓ Hydrophobierend
- ✓ Synergetischer UV-Schutzeffekt mit **SunCare® 900** (Ligninschutz)
- ✓ Auf wässriger Basis



WoodCare® UV

#### **WoodCare® UV (farblos)**

Ist eine wasserabweisende und hoch wetterfeste Schutzbehandlung für **SunCare® 900** bei naturbelassenen Holzfassaden.

#### **WoodCare® Paint**

Um die natürliche Eigenfarbe bei farbigen Hölzern zusätzlich zu schützen wird die Mitverwendung von transparenten Eisenoxidpigmenten empfohlen.

## TECHNISCHES MERKBLATT

Art.-Nr: **20.640 WoodCare® UV** (farblos)

20.650 WoodCare® Paint Stufe 0  
20.651 WoodCare® Paint Stufe 1  
20.652 WoodCare® Paint Stufe 2  
20.653 WoodCare® Paint Stufe 3  
20.654 WoodCare® Paint Stufe 4

<b>Werkstoffbeschreibung</b>	Wässrige Polymere mit Aktivstoffe (z.B. UV-Absorber)
<b>Filmschutz</b>	UV-Absorber / BPD konforme Filmschutzmittel
<b>Farbton</b>	Farblos / farbig
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Viskosität DIN/ISO 2431</b>	30 - 40 Sek. / DIN 4mm
<b>Trocknung (20°C) DIN EN 53150</b>	Griffest nach: 2 – 3 h, Oberstreichbar nach: 4 – 6 h
<b>Spez. Gewicht</b>	1.03 kg / l
<b>EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005</b>	Keine Einstufung erforderlich
<b>Haltbarkeit</b>	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
<b>Lagerung</b>	Vor Frost schützen
<b>Gebinde</b>	¾ l / 2.5 l / 5 l / 25 l / 1000 l
<b>Verarbeitung</b>	<u>Unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
<b>Verbrauch</b>	Pro Anstrich*:    Geschliffenes Holz:    ca. 120 g/m <sup>2</sup> Sägerauh:                                    ca. 150 g/m <sup>2</sup> <small>*Die Haftung ist auf gehobelten Flächen und Querschnitten stark beeinträchtigt. Aufschleifen des Holzuntergrundes wird empfohlen.</small>
<b>Abfallcode CH</b>	08 01 12
<b>Vorsichtsmassnahmen</b>	<small>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten. Auch bei der Verarbeitung schutztauglicher Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.</small>

## ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

<b>Vorbehandlung</b>	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
<b>Systemaufbau</b>	<b>Naturbelassene Holzfassaden:</b> 1 x SunCare® 900 (UV-Schutzmittel) sichtseitig 1 x WoodCare® UV allseitig +min. 1 x WoodCare® UV sichtseitig (Endbehandlung)  <u>Wichtig:</u> Schnittkanten und mechanische Verletzungen müssen vor der Endbehandlung mit SunCare® / WoodCare® punktuell behandelt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass SunCare® sowie WoodCare® gleichmässig aufgetragen wird, da unterschiedliche Schichtdicken zu lokalen Farbdifferenzen beim Holz führen können.
<b>Gerätereinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger SE reinigen

Version: AWETA 04.09

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall, sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mängelgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.

EU-Sicherheitsdatenblatt: WoodCare® ab 26.08.08